
PALINAL
High Technology Paint

873.7038

FONDO PUR 2K RIEMPITIVO 3:1

2K PUR FILLING FILLER 3:1

2004/42/IIB (c) (540) 510



FILLER

ОПИСАНИЕ

Полиуретановый двухкомпонентный грунт с высоким уровнем сухого остатка – 3:1.
Используется для кузовного ремонта на станциях технического обслужевания автомобилей, а также для индустриальных потребностей.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА

873.7038 СЕРЫЙ
873.3001 БЕЖЕВЫЙ
873.9010 БЕЛЫЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Отличный уровень заполнения пор
- Отличная растекаемость
- Лёгкий при шлифовании, как по сухому, так и по мокрому
- Быстрая сушка
- Низкий уровень поглощения как двухкомпонентных, так и акрил-полиуретановых эмалей как на основе воды, так и на основе растворителя (сольвент)

ВНИМАНИЕ

Избегать использования продукта при температурах ниже 10°C и влажности выше 80%

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки, код 044----- или нитро-разбавитель, код 047-----

PALINI VERNICI S.r.l. Via San Gerolamo, 14 25055 Pisogne – BS – Italy • **www.palinal.com**
COLOR SERVICE Tel. 0039 – 0364 88.04.57 • WhatsApp 0039 – 340 1455207 • lab@palinal.com

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY


PALINAL
High Technology Paint

873.7038

FONDO PUR 2K RIEMPITIVO 3:1

2K PUR FILLING FILLER 3:1

2004/42/IIB (c) (540) 510



FILLER

873.7038 GRIGIO GREY | СЕРЫЙ

PREPARAZIONE
Preparation | Приготовление

RAPPORTO MISCELA Mixing ratio | Соотношение смешивания	3 : 1	
PRODOTTO Product | Продукт	**873.7038**	100 VOL
CATALIZZATORE Hardener | Отвердитель	**874.3001** STANDARD **874.FAST** FAST	33 VOL
DILUENTE Thinner | Разбавитель	**075.0020** STANDARD **075.0015** FAST **075.0030** SLOW	10 VOL

PRODOTTO PRODUCT | ПРОДУКТ 873.7038	CATALISI CATALYSIS | КАТАЛИЗ 874.3001	DILUIZIONE DILUTION | РАЗБАВЛЕНИЕ 075.0020
50 g	10 g	2,5 g
100 g	20 g	5 g
150 g	30 g	7,5 g
200 g	40 g	10 g
250 g	50 g	12,5 g
300 g	60 g	15 g
350 g	70 g	17,5 g
400 g	80 g	20 g
450 g	90 g	22,5 g
500 g	100 g	25 g
600 g	120 g	30 g

PALINI VERNICI S.r.l. Via San Gerolamo, 14 25055 Pisogne – BS – Italy • www.palinal.com
COLOR SERVICE Tel. 0039 – 0364 88.04.57 • WhatsApp 0039 – 340 1455207 • lab@palinal.com

MADE IN ITALY

700 g	140 g	35 g
800 g	160 g	40 g
900 g	180 g	45 g
1000 g	200 g	50 g

I dati si riferiscono all'applicazione Standard| Data refer to standard application | Данные относятся к стандартному нанесению

	APPLICAZIONE Application | Нанесение	
	POT Pot life (20° C) | Время использования продукта после добавления отвердителя	40'
	VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity | Вязкость при нанесении	30" ± 3" DIN/4
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustament | Настройка краскопульта	2,5 Giri | Turns | Оборота
	UGELLO Nozzle | Сопло	1,6 – 1,8
	PRESSIONE ARIA Air Pressure | Давление воздуха	2 – 2,5 HVLP/ LVLP - RP
	NUMERO MANI Number of coats | Количество слоёв	2 – 3
	INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats | Интервал между слоями	5'-10'

	ESSICCAZIONE & RESA Drying & Yield|Сушка и расход	
	APPASSIMENTO Flash time | Выдержка	-
	FUORI POLVERE Dry dust free | Без пыли	10' – 15'
	PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use| Готово к установке	-
	ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying | Полная сушка	**20 °C:** 4 h **60 °C:** 30'
IR	**IR – ONDE MEDIE** IR – Medium Waves| ИК сушка – средние волны **IR – IRRADIANTI A GAS** IR – Gas-fired radiant heaters | ИК сушка - газ	10' – 15' 5'
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness | Толщина сухой плёнки	150 – 200
M^2	**RESA RFU –M² / KG x 1 µ** Yield RFU | Расход готового к использованию продукта	450

PALINI VERNICI S.r.l. Via San Gerolamo, 14 25055 Pisogne – BS – Italy • www.palinal.com
COLOR SERVICE Tel. 0039 – 0364 88.04.57 • WhatsApp 0039 – 340 1455207 • lab@palinal.com

MADE IN ITALY

CARTEGGIATURA
Sanding | Шлифование

	**ROTO ORBITALE SECCO** Roto-orbital dry sanding | Орбитальная шлифмашина по сухому	P360 – P400
	**ROTO ORBITALE BAGNATO** Roto-orbital wet sanding | Орбитальная шлифмашина по мокрому	P400-P600
	**CART MANUALE BAGNATO** Manual sanding on wet | Ручное шлифование по мокрому	P600 – P800
	**CART MANUALE SECCO** Dry manual sanding | Ручное шлифование по сухому	P400
	**SOVRAVERNICIABILE** overcoatable| возможность нанесения следующего слоя покрытия	4 - 48 h

PRODOTTI COMPLEMENTARI
| Complementary products | Дополнительные продукты

	CATALIZZATORE Hardener | Отвердитель	DILUENTE Thinner | Разбавитель
874.3001	Standard	
874.FAST	Rapido| Fast| Быстрый	
075.0020		Standard
075.0015		Rapido| Fast| Быстрый
075.0030		Lento|Slow| Медленный

ARIA - ESSICCAZIONE IN Air-Drying in | Сушка на воздухе					**4 h** **4 h**		**FORNO** Oven | Камера для сшуки		I.R.	
	12°C/18°C		18°C/25°C		25°C/35°C		40°C	60°C	10' – 15' I.R.	5' – 10' I.R./GAS
RIEMPITIVO Filling | Порозаполня- ющий	***874.FAST***	***874.FAST***	**874.3001**	**874.3001**	**874.3001**	**874.3001**	***874.3001***	**874.3001**	**874.3001**	**874.3001**

MOLTO CONSIGLIATO | Very Suggested | Очень рекомендуемо
CONSIGLIATO | Suggested | Рекомендуемо
APPLICABILE | Applicable | Нанесение возможно

CONSERVABILITA'
Storing | Срок хранения

	**CONSERVABILITA'** Storing | Срок хранения	24 Mesi | Months | Месяцев 5 < °C < 35

PALINI VERNICI S.r.l. Via San Gerolamo, 14 25055 Pisogne – BS – Italy • **www.palinal.com**
COLOR SERVICE Tel. 0039 – 0364 88.04.57 • WhatsApp 0039 – 340 1455207 • lab@palinal.com

MADE IN ITALY

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

ГРУНТ	ОТВЕРДИТЕЛЬ	РАЗБАВИТЕЛЬ
50 г	10г	12,5
100 г	20г	25г
150 г	30г	37,5г
200 г	40г	50г
250 г	50г	62,5г
300 г	60г	70г
350 г	70г	82,5г
400 г	80г	90г
450 г	90г	112,5г
500 г	100г	125г
600 г	120г	150г
700 г	140г	175г
800 г	160г	200г
900 г	180г	225г
1000 г	200г	250г

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

	ОТВЕРДИТЕЛЬ	РАЗБАВИТЕЛЬ
897.2000	Стандартный	
882----	Медленный	
077----		Стандартный
077B5421		Медленный

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.

www.palinal.ru
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА • Тел. +7 916 797 77 20 • WhatsApp +7 916 797 77 20 • pro@palinal.ru

MADE IN ITALY