




873.GT05 | GT11 | GT22 | GT00

FONDO 2K_ BAGNATO | BAGNATO

2K FILLER WET | WET

2004/42/IIB (c) (540) 540


FILLER

873.GT05	GRIGIO	GREY СЕРЫЙ
873.GT11	BIANCO	WHITE БЕЛЫЙ
873.GT22	NERO	BLACK ЧЁРНЫЙ
873.GT00	INCOLORE	COLORLESS БЕСЦВЕТНЫЙ

PREPARAZIONE

Preparation | Приготовление

ISOLANTE

Insulating
| Изолирующий

BAGNATO-BAGNATO

Wet-Wet | Мокрый по мокрому



RAPPORTO MISCELA

Mixing ratio | Соотношение смешивания

100 : 40 VOL

100 : 40 VOL

100 : 33 VOL

100 : 33 VOL

PRODOTTO

Product | Продукт

873.GT

100 VOL

100 VOL

CATALIZZATORE

Hardener | Отвердитель

**993.MS—MAXY
SOLID
293.HS20 UHS**

40 VOL

40 VOL

33 VOL

33 VOL

DILUENTE

Thinner | Разбавитель

**075.0020 STANDARD
075.0015 FAST
075.0030 SLOW**

40 VOL

40 VOL

50 VOL

50 VOL

PRODOTTO PRODUCT ПРОДУКТ 873.GT05 GT00 GT11 GT22 075.0020		CATALISI CATALYSIS ОТВЕРДИТЕЛЬ 993.MS-- 293.HS20		DILUIZIONE DILUTION РАЗБАВИТЕЛЬ 075.0020
(With 293.HS20)		(With 993.MS--)		
50 g	15 g	12,5 g	15 g	20 g
100 g	30 g	25 g	30 g	40 g
150 g	45 g	37,5 g	45 g	60 g
200 g	60 g	50 g	60 g	80 g
250 g	75 g	62,5 g	75 g	100 g
300 g	90 g	75 g	90 g	120 g
350 g	105 g	87,5 g	105 g	140 g
400 g	120 g	100 g	120 g	160 g
450 g	135 g	112,5 g	135 g	180 g
500 g	150 g	125 g	150 g	200 g
600 g	180 g	150 g	180 g	240 g
700 g	210 g	175 g	210 g	280 g
800 g	240 g	200 g	240 g	320 g
900 g	270 g	225 g	270 g	360 g
1000 g	300 g	250 g	300 g	400 g

I dati si riferiscono all'applicazione Standard| Data refer to standard application | Данные относятся к стандартному способу нанесения

	APPLICAZIONE Application Приготовление	ISOLANTE Insulating Изолирующий	BAGNATO-BAGNATO Wet-Wet Мокрый по мокрому
	POT Pot life (20° C) Период использования продукта после добавления отвердителя	2 h	2 h
	VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Вязкость при нанесении	16" ±1" DIN/4	16" ± 1" DIN/4
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Настройка краскопульты	2 Giri Turns Оборота	2 Giri Turns Оборота
	UGELLO Nozzle Сопло	1,2-1,3	1,2-1,3
	PRESSIONE ARIA Air Pressure Давление воздуха	1,8-2,2 HVLP - RP	1,8-2,2 HVLP - RP
	NUMERO MANI Number of coats Количество слоёв	2	2
	INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Интервал между слоями	5'-10'	5'-10'

ESSICCAZIONE & RESA			
Drying & Yield Сушка и расход			
	APPASSIMENTO Flash time Выдержка	-	-
	FUORI POLVERE Dry dust free Без пыли	10'	10'
	PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use Готово к установке	-	-
	ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying Полная сушка	20 °C: 2h 60 °C: 15' Effettivi Actual Time Эффективное время	-
	IR – ONDE MEDIE IR – Medium Waves ИК сушка – средние волны	10'	-
	IR – IRRADIANTI A GAS IR – Gas-fired radiant heaters ИК сушка – газ	5'	-
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Толщина сухой плёнки	30-40µ	30-40µ
	RESA RFU –M² / KG x 1 µ Yield RFU Расход готового к использованию продукта	450	450

CARTEGGIATURA		ISOLANTE	BAGNATO-BAGNATO
Sanding Шлифование		Insulating Изолирующий	Wet-Wet Мокрый по мокрому
	ROTO ORBITALE SECCO Roto-orbital dry sanding Орбитальная шлифмашина по сухому	P500-P600	-
	ROTO ORBITALE BAGNATO Roto-orbital wet sanding Орбитальная шлифмашина по мокрому	-	-
	CART MANUALE BAGNATO Manual sanding on wet Ручное шлифование по мокрому	-	-
	CART MANUALE SECCO Dry manual sanding Ручное шлифование по сухому	P600 – P800	-
	SOVRAVERNICIABILE Overcoatable Возможность нанесения следующего слоя покрытия	20°C: 2h 60°C: 15'-20'	20'

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Дополнительные продукты

	CATALIZZATORE Hardener Отвердитель	DILUENTE Thinner Разбавитель
993.MS--	Standard Maxi solid	Standard
293.HS20	Standard UHS	Rapido Fast Быстрый < 15°C
293.HS10	Rapido Fast Быстрый	Lento Slow Медленный > 25°C
075.0020		
075.0015		
075.0030		

ARIA Air Воздух				FORNO Oven Камера для сушки		ИК сушка	
	12°C/18°C	18°C/25°C	25°C/35°C	40°C	60°C	10' – 15' I.R.	5' – 10' I.R./GAS
BAGNATO SU BAGNATO Wet-Wet Humide-Humide Húmedo-Húmedo Nass-Nass	293.HS10	993.MS--	993.MS--	993.MS--			
ISOLANTE Insulating Isolant Aislante Isolierend	293.HS10	993.MS--	993.MS--	993.MS--	993.MS--	993.MS--	993.MS--

	MOLTO MOLTO CONSIGLIATO	Very Suggested Очень рекомендуемо
	CONSIGLIATO	Suggested Рекомендуемо
	APPLICABILE	Applicable Нанесение возможно

CONSERVABILITA'

Storing | Срок хранения

CONSERVABILITA'


Storing | Срок хранения

24 Mesi | Months | Месяцев
5 < °C < 35


**873.GT05 | GT11 | GT22|GT00****FONDO 2K_ BAGNATO | BAGNATO**

2K FILLER WET | WET

2004/42/IIB (c) (540) 540



ОПИСАНИЕ

Акриловый грунт «мокрый по мокрому». Может быть использован, как изолирующий грунт, так и как порозаполняющий грунт. Продукт возможно наносить прямо на катафорез, даже без шлифования.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА

873.GT05	СЕРЫЙ
873.GT11	БЕЛЫЙ
873.GT22	ЧЁРНЫЙ
873.GT00	БЕСЦВЕТНЫЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Скорость** – возможно последующее нанесение эмали на грунт уже через 20 минут с возможностью шлифования мелких недочётов (неровностей).
- **Прямое нанесение на катафорез**, даже без его шлифования.
- **Вертикальность** – продукт лёгкий в нанесении, вероятность потеков минимальна.
- **Отличный порозаполняющий эффект** – продукт обладает уровнем заполнения на уровне с изолирующими грунтами.
- **Отличный финальный эстетический вид** полной системы покрытия – эмаль, как на основе воды, так и на основе сольвента (растворитель), нанесенная на грунт, как в версии мокрый по мокрому, так и в изолирующей версии получает зеркальный, полный, блестящий, растянутый финальный эффект. Отсутствуют втягивания, а места, где ранее была нанесена шпатлевка, незаметны.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ

При использовании продукта в версии мокрый по мокрому рекомендуется нанесение грунта в 2 слоя с выдержкой между ними в 5 минут при 20°C. После нанесения последнего слоя, примерно, через 20 минут при 20°C рекомендуется нанесение эмали. Грунт прекрасно взаимодействует с эмалями, как на основе воды, так и на основе сольвента (растворитель). В случае появления каких-то неровностей грунт может быть зашлифован зерном P1000 уже после 20 минут при 20°C после нанесения финального слоя.

ИЗОЛЯТОР

При использовании продукта, в изолирующей версии грунт можно шлифовать зерном P800 после 2 часов при 20°C или после 15 минут при 60°C после нанесения финального слоя.

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки, код 044----- или нитро-разбавитель, код 047-----

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.