




873.SP77 | SP11 | SP22

FONDO ACRILICO 2K RIEMPITIVO_ EXTRA RAPIDO
 2K ACRYLIC FILLING FILLER_EXTRA RAPID

2004/42/IIB (c) (540) 500



873.SP77	GRIGIO	GREY СЕРЫЙ
873.SP11	BIANCO	WHITE БЕЛЫЙ
873.SP22	NERO	BLACK ЧЁРНЫЙ

PREPARAZIONE

Preparation | Приготовление

	RAPPORTO MISCELA Mixing ratio Соотношение смешивания	1 : 1	
	PRODOTTO Product Продукт	873.SP77	100 VOL
CATALIZZATORE Hardener Отвердитель	874SPEED	100 VOL	
DILUENTE Thinner Разбавитель	-	-	

TDS C26 EDIZ. 05/2019

PRODOTTO PRODUCT ПРОДУКТ 873.SP77 873.SP11 873.SP22	CATALISI CATALYSIS КАТАЛИЗ 874SPEED	ACCELERANTE ACCELERATING AGENT УСКОРИТЕЛЬ 958.1000
50 g	27,5 g	1,5 g
100 g	55 g	3 g
150 g	82,5 g	4,5 g
200 g	110 g	6 g
250 g	137,5 g	7,5 g
300 g	165 g	9 g
350 g	192,5 g	10,5 g
400 g	220 g	12 g
450 g	247,5 g	13,5 g
500 g	275 g	15 g
600 g	330 g	18 g
700 g	385 g	21 g
800 g	440 g	24 g
900 g	495 g	27 g
1000 g	550 g	30 g

I dati si riferiscono all'applicazione Standard| Data refer to standard application | Данные относятся к стандартному способу нанесения

APPLICAZIONE Application Нанесение		
	POT Pot life (20° C) Период использования продукта после добавления отвердителя	20'
	VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Вязкость при нанесении	17" ± 1" DIN/4
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Настройка краскопульты	2 Giri Turns Оборота
	UGELLO Nozzle Сопло	1,4 – 1,6
	PRESSIONE ARIA Air Pressure Давление воздуха	1,8 – 2,2 HVLP/ LVLP - RP
	NUMERO MANI Number of coats Количество слоёв	2 – 4
	INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Интервал между слоями	1° 5', successive senza intervallo 1st 5', subsequent without interval 1 слой - 5', последующие без интервала

ESSICCAZIONE & RESA	
Drying & Yield Сушка и расход	
	APPASSIMENTO Flash time Выдержка -
	FUORI POLVERE Dry dust free Без пыли 5'
	PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use Готово к установке -
	ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying Полная сушка 20 °C: 20' 60 °C: 5'
	IR – ONDE MEDIE IR – Medium Waves ИК сушка – средние волны IR – IRRADIANTI A GAS IR – Gas-fired radiant heaters ИК сушка – газ Non Consigliato Not Recommended Не рекомендуем
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Толщина сухой плёнки 50µ Per Ogni Mano For Each Coat Для каждого слоя
	RESA RFU –M² / KG x 1 µ Yield RFU Расход готового к использованию продукта 450

CARTEGGIATURA	
Sanding Шлифование	
	ROTO ORBITALE SECCO Roto-orbital dry sanding Орбитальная шлифмашина по сухому P360 – P400
	ROTO ORBITALE BAGNATO Roto-orbital wet sanding Орбитальная шлифмашина по мокрому -
	CART MANUALE BAGNATO Manual sanding on wet Ручное шлифование по мокрому -
	CART MANUALE SECCO Dry manual sanding Ручное шлифование по сухому P400 – P500
	SOVRAVERNICIABILE Overcoatable Возможность нанесения следующего слоя покрытия Dopo After После 20' Fino A Up To До 15 Giorni Days Дней

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Дополнительные продукты

CATALIZZATORE Hardener Отвердитель		AUSILIARI Auxiliaries Другие продукты	
874SPEED	Standard		
958.1000		T:°C < 15 RH: < 50 Accelerating agent Ускоритель	

	ARIA Air Воздух			FORNO Oven Сушка в камере	
	12°C/18°C	18°C/25°C	25°C/35°C	40°C	60°C
ISOLANTE Insulating Изолирующий	874.SPEED + 958.1000	874.SPEED	874.SPEED	874.SPEED	874.SPEED
RIEMPITIVO Filling Порозаполняющий	874.SPEED + 958.1000	874.SPEED	874.SPEED	874.SPEED	874.SPEED

	MOLTO CONSIGLIATO	Very Suggested Очень рекомендуемо
	CONSIGLIATO	Suggested Рекомендуемо
	APPLICABILE	Applicable Нанесение возможно

CONSERVABILITA'


Storing | Срок хранения

	CONSERVABILITA' Storing Срок хранения	18 Mesi Months Месяцев 5 < °C < 35
---	---	---

**873.SP77 | 873.SP11 | 873.SP22****FONDO ACRILICO 2K RIEMPITIVO_ EXTRA RAPIDO**

2K ACRYLIC FILLING FILLER_EXTRA RAPID

2004/42/IIВ (с) (540) 500

**FILLER****ОПИСАНИЕ**

Самый быстрый акриловый грунт из гаммы «Palini». Использование эмалей на водной основе, серии **125 HP-126 HP**, и лака, код **223SPEED**, вместе с грунтом, код **873.SP77**, позволяет провести полный ремонт менее, чем за 1 час. Этот грунт имеет высокий уровень заполнения пор, его возможно наносить даже на катафорез, без предварительного шлифования.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА

873.SP77 СЕРЫЙ
873.SP11 БЕЛЫЙ
873.SP22 ЧЁРНЫЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Скорость** – сушка за 20-30 минут на воздухе, 5-10 минут в камере (в зависимости от толщины, температуры и влажности).
- Меньшее использование тепловой энергии камеры для сушки и **снижение стоимости ремонта.**
- **Отличный уровень заполнения пор и изоляции:** от 100 до 200 микрон.
- **Отличная шлифуемость.**
- **Отличная адгезия** к поверхностям из алюминия, оцинковке, ABS, PP.
- **Отличные антикоррозионные свойства.** Отличная защита поверхности, даже при шлифовании вероятность, что поверхность будет раскрытой минимальна.
- **Отличные вертикальность и блеск.**
- **Очень гибкий в аспекте последующего нанесения эмалей:** от 20-30 минут до 15 дней (20°C) после нанесения продукта. Продукт отлично совместим, как с эмалями на основе воды, так и с эмалями на основе растворителя (сольвента).

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Как только поверхность была подготовлена к нанесению продукта, в грунт необходимо сразу же добавлять отвердитель и затем немедленно наносить его. В зависимости от состояния поверхности для окрашивания и ее подготовки, необходимо наносить от двух до четырех слоев продукта. Время сушки и превосходный эстетический внешний вид не зависят от количества слоев. Выдержка до полного помутнения продукта (становления продукта матовым) требуется только для первого слоя. Последующие слои наносятся без интервалов между ними и выдержки.

ВНИМАНИЕ

После открытия продукт должен быть плотно закрыт и употреблен в течение месяца. С продуктами данной химической природы не рекомендуется использование смесительных крышек.

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки, код 044----- или нитро-разбавитель, код 047-----

TDS C26 EDIZ. 05/2019

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.