




923.MAT5

TRASPARENTE EXTRA OPACO GRADUABILE

CLEAR COAT MATT_ADJUSTABLE

2004/42/IIB (e) (840) 615



PREPARAZIONE

Preparation | Приготовление



RAPPORTO MISCELA

Mixing ratio | Соотношение смешивания

100 : 15

PRODOTTO

Product | Продукт

923.MAT5

100 VOL

CATALIZZATORE

Hardener | Отвердитель

293.HS20 STANDARD
293.HS30 SLOW

15 VOL

DILUENTE

Thinner | Разбавитель

075.0020 STANDARD
075.0030 SLOW
075.0040 EXTRA
 SLOW

50 VOL

PRODOTTO PRODUCT ПРОДУКТ 923.MAT5	CATALISI CATALYSIS КАТАЛИЗ 293.HS20 – 293.HS30	DILUIZIONE DILUTION РАЗБАВЛЕНИЕ 075.0020 – 075.0030
50 g	7,5 g	25 g
100 g	15 g	50 g
150 g	22,5 g	75 g
200 g	30 g	100 g
250 g	37,5 g	125 g
300 g	45 g	150 g
350 g	52,5 g	175 g
400 g	60 g	200 g
450 g	67,5 g	225 g
500 g	75 g	250 g
600 g	90 g	300 g
700 g	105 g	350 g
800 g	120 g	400 g
900 g	135 g	450 g
1000 g	150 g	500 g

TDS D108 EDIZ. 11/2019

923.MAT + 223FLASH | 223SHINE | 223SPEED

GRADO DI OPACITÀ INDICATIVO
INDICATIVE DEGREE OF OPACITY | СТЕПЕНЬ МАТОВОСТИ

MISCELA Mixture Соотношение смешивание	*	GLOSS 24 h 20 °C	CATALISI % * Catalysis Катализ 293.HS20	DILUIZIONE % * Dilution Разбавление 075.0020	NOTES
923.MAT5	100	2-3	15	50	
923.MAT5 223SHINE	90/10	5-7	20	50	
923.MAT5 223SHINE	85/15	8-10	25	50	
923.MAT5 223SHINE	80/20	13-15	25	45	= 923.MAT4
923.MAT5 223SHINE	75/25	20-25	30	40	= 923.MAT3
923.MAT5 223SHINE	70/30	25-30	30	40	
923.MAT5 223SHINE	60/40	50-55	30	40	
923.MAT5 223SHINE	50/50	70-75	35	40	

*Peso | Weight | Bec

- L'alto tasso di diluizione consente un'applicazione uniforme senza ombreggiature. In presenza di tagli 70:30, 60:40, 50:50 applicare 40-50µ.
- The high dilution rate allows uniform application without shading. In the presence of cuts 70:30, 60:40, 50:50 apply 40-50µ.
- Высокий уровень разбавления обеспечивает однородность при нанесении продукта, без затемнений. В случае соотношения смешивания 70:30, 60:40, 50:50 - наносить 40-50µ.

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Данные относятся к стандартному нанесению

APPLICAZIONE Application Нанесение		
	POT Pot life (20° C) Период использования продукта после добавления отвердителя	2h
	VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Вязкость при нанесении	18" ± 1 DIN/4
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Настройка краскопульты	2 Giri Turns Оборота
	UGELLO Nozzle Сопло	1,2 - 1,3 mm HVLP/LVLP - RP
	PRESSIONE ARIA Air Pressure Давление воздуха	2 HVLP/LVLP - RP
	NUMERO MANI Number of coats Количество слоев	2
	INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Интервал между слоями	10'

ESSICCAZIONE & RESA Drying & Yield Сушка и расход		
	APPASSIMENTO Flash time Выдержка	10'
	FUORI POLVERE Dry dust free Без пыли	10'
	PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use Готово к установке	12h

TDS D108 EDIZ. 11/2019

	ESSICCAZIONE COMPLETA* Through drying Полная сушка	20°C: 24h 60 °C: 30'
	IR – ONDE MEDIE IR – Medium Waves ИК сушка – средние волны IR – IRRADIANTI A GAS IR – Gas-fired radiant heaters ИК сушка – газ	10' 5'
	LUCIDABILITA' Polishability Полировка	-
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Толщина сухой плёнки	30-40 µ
	RESA RFU –M² / KG x 1 µ Yield RFU Расход готового к использованию продукта	290

* Per resistenze chimico/fisiche reticolazione completa a 20°C : 7 giorni |
 For chemical/physical resistance full cross-linking at 20°C : 7 days |
 Для максимальной физической/химической устойчивости – полноценная ретикуляция при 20°C : 7 дней

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Дополнительные продукты

	CATALIZZATORE Hardener Отвердитель	DILUENTE Thinner Разбавитель
293.HS20	Standard UHS	
293.HS30	Lento Slow Медленный UHS	
075.0020		Standard
075.0030		Lento Slow Медленный > 25°C
075.0040		EXTRA Lento Slow Медленный

ARIA - ESSICCAZIONE IN Air-Drying in Сушка на воздухе на протяжении				24 h 24 h	FORNO Oven Камера для сушки
	12°C/18°C	18°C/25°C	25°C/35°C		30' A 60°C
	293.HS20	293.HS20	293.HS30		293.HS20
	293.HS20	293.HS30	293.HS30		293.HS30

	MOLTO MOLTO CONSIGLIATO	Very Suggested Очень рекомендуемо
	CONSIGLIATO	Suggested Рекомендуемо
	APPLICABILE	Applicable Нанесение возможно

CONSERVABILITA'

Storing | Срок хранения

**CONSERVABILITA'**

Storing | Срок хранения

24 Mesi | Months | Месяцев
5 < °C < 35




923.MAT5

TRASPARENTE EXTRA OPACO GRADUABILE

CLEAR COAT MATT_ADJUSTABLE

2004/42/IIБ (e) (840) 615

**CLEAR**

ОПИСАНИЕ

Специальный двухкомпонентный акриловый лак с высоким процентом твердого остатка и высоким уровнем матовости (2 gloss), которому характерны отличная стойкость к царапинам и истиранию. 923.MAT5 хорошо подходит для окраски бамперов, капотов и крыш автомобилей, мотоциклов и в целом зон, где требуется нанесение матового лака на матовую основу.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Нанесение на мелкие и большие поверхности (крыши и капоты автомобилей)
- 2 - 70 gloss: контролируемый уровень матовости, то есть его можно изменять за счёт смешивания матового и стандартного (блестящего) лаков.
- Блестящий и однородный внешний вид: уровень матовости меняется в зависимости от толщины.
- Отличный антивандальный эффект – antiscratch
- Возможно прямое нанесение на ABS
- На него не влияют капли воды и дождь даже в промышленных условиях

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Для получения равномерной матовой поверхности лак нужно наносить равномерно, соблюдая при нанесении константный (один и тот же) уровень толщины продукта.

Таким образом, 923.MAT5 также можно наносить на крупные поверхности, такие как автомобильные капоты и крыши.

В зависимости от обработки и температуры катализ 923.MAT5 требует использования одного из следующих отвердителей: 293.HS20 - стандартный, 293.HS30 - медленный.

Сушка на воздухе происходит в течении 24 часов.

ВНИМАНИЕ

- Лак должен быть полностью ретикулирован перед тем, как подвергаться наружному воздействию; это происходит через одну-две недели после его полного высыхания. Неполная ретикуляция может сделать матовый слой краски легко подверженным химическим воздействиям (жидкости, используемые на автоматических автомойках, птичий помет, древесные смолы и т.д.)
- Возможно смешивания лак 923.MAT5 со стандартными (блестящими) лаками из гаммы Palini. **Никогда не смешивать с лаком 223W.AIR***

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки, код 044----- или нитро-разбавитель, код 047-----

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.

TDS D108 EDIZ. 11/2019