

# INDUSTRIAL POLYURETHAN ENAMEL

## СИСТЕМА POLYPAL

# 607 0812

Промышленный полиуретановый лак обладает высоким блеском, хорошей стойкостью к воздействию атмосферных факторов и коротком времени высыхания.

Предназначен для покрытия автомобилей, шасси, буферов, полок итд.

Лак рекомендуется наносить на грунтровку 2К (серия 873) или эпоксидную грунтровку (серия 880).

пропорция мешания: пигмент : вяжущее ( смола )	1 : 1	1 : 2
вязкость продукта ( DIN 4 / 20°C )	100 секунд	70 секунд
<b>отвердитель</b>	<b>992. ....</b>	
пропорция мешания: ( по объёму )	33 %	
<b>разбавитель</b>	<b>075.0020</b> или <b>085. ....</b>	
пропорция мешания: ( по объёму )	25 %	10 %
вязкость к аппликации ( DIN 4 / 20° C )	18 секунд	19 секунд
пригодность к аппликации ( при темп. 20°C )	2 часа	
давление душа	3,5 - 4,0 атмосфера	
Ø сопло пистолета	1,5 - 1,7 мм	
количество покрытий	1 - 2 перекрёстные	
испарение между слоями ( при темп. 20°C )	10 минут	
общая толщина сухого покрытия	50 µm	
испарение	-	
время сушки ( при темп. 20°C )		
пылесушитель	15 минут	
сухое при прикосновении	2 часа	
полностью сухое	24 часов	
время сушки ( при темп. 60°C )	60 минут	
теоретическая производительность	7 - 8 м <sup>2</sup> / кг	
блеск	> 95	
жёсткость		

**ВНИМАНИЕ:** - при желании получить другой уровень блеска ( см. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ номер 21А )