



607.0850 | БИНДЕР ДЛЯ ВОССОЗДАНИЯ ГРУНТ-ЭМАЛИ

БИНДЕР ДЛЯ ВОССОЗДАНИЯ ГРУНТ-ЭМАЛИ

БИНДЕР ДЛЯ ВОССОЗДАНИЯ ГРУНТ-ЭМАЛИ

2004/42/IIВ (d) (420) 350

ОПИСАНИЕ

Биндер 607.0850 помогает воссоздать акрил-виниловую эмаль, которая обладает отменными устойчивостью и антикоррозионными свойствами. Эмаль обладает прямой адгезией к критическим поверхностям, например оцинковке и алюминию. Ещё одной характеристикой данной эмали является быстрая сушка. При окрашивании шасси, мусорные контейнеры и другие схожие объекты достаточно нанести всего лишь 1 слой полученной эмали. При этом эмаль будет обладать и анти ударными свойствами, что говорит о ее высокой твёрдости.

Для нанесения эмали на алюминий поверхность должна быть отшлифована абразивной бумагой размером P180. Эмаль нанесенная толщиной в 70 микрон выдерживает более 300 часов в соляном растворе. Эмаль нанесенная толщиной в 100 микрон выдерживает более 500 часов в соляном растворе.

ВНИМАНИЕ

Использование отвердителя, код 992.HS--, позволит увеличить блеск эмали на 5 gloss.

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки, код 044----- или нитро-разбавитель, код 047-----

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соотношение	1:2
Вязкость (din 4)	95" ± 5"
Отвердитель	992.MS--
Катализ	10% (вес)
Разбавитель	085-----
Разбавление	20% (вес)
Вязкость при нанесении, din 4	18"
Pot-life (20°C)	2 ч
Давление воздуха, атм.	3-4
Ø Сопло, мм	1.5
Количество слоев	2
Интервал между слоями	20 мин
Толщина, микрон	50-60
Выдержка	-
Сушка на воздухе (20°C)	
Без пыли	20 мин
На отлип	60 мин
Возможность нанесения следующего слоя	24 ч
Сушка в камере	1 ч – 60 °C
Расход, м2/кг	-
Блеск, gloss	70-80
Твердость	