

# SPECIAL EFFECT EMBOSSED POLYURETHAN ENAMEL

## СИСТЕМА POLYPAL

# 607 0819

Матовый или полуматовый полиуретановый лак со специальным эффектом.

Предназначен для покрытия лаком элементов, стойких ко всевозможным царапинам, например: офисная техника, корпус компьютера, вытяжки итд.

Лак следует наносить на антикоррозийную эпоксидную грунтовку (серия 880) или на полиуретановую грунтовку 2К (серия 873).

	полуматовость	матовость
пропорция мешания: пигмент : вяжущее ( смола )	2 : 1	1 : 2
вязкость продукта ( DIN 4 / 20°C )	130 секунд	200 секунд
<b>отвердитель</b>	<b>992. ....</b>	
пропорция мешания: ( по объёму )	33 %	
<b>разбавитель</b>	<b>075.0020</b> или <b>085. ....</b>	
пропорция мешания: ( по объёму )	30 %	
вязкость к аппликации ( DIN 4 / 20°C )	18 секунд	
пригодность к аппликации ( при темп. 20°C )	2 часа	
давление душа	3,5 - 4,0 атмосфера	
Ø сопло пистолета	1,5 - 1,7 мм	
количество покрытий	1 - 2 перекрёстные	
испарение между слоями ( при темп. 20°C )	15 минут	
общая толщина сухого покрытия	50 - 60 µm	
испарение	-	
время сушки ( при темп. 20°C )		
пылесушитель	15 минут	
сухое при прикосновении	45 минут	
полностью сухое	24 часа	
время сушки ( при темп. 60°C )	60 минут	
теоретическая производительность	8 - 10 м <sup>2</sup> / кг	
блеск	10	> 5
жёсткость		