

MATT POLYURETHAN ENAMEL

СИСТЕМА POLYPAL

607
0816

Матовый и полуматовый полиуретановый лак с высокой стойкостью к атмосферным факторам.

Предназначен для покрытия деталей машин, деревянной и металлической мебели.

Рекомендуется накладывать лак на антикоррозийную грунтовку (серия 880) или грунтовку 2К (серия 873).

| | |
|--|---|
| пропорция мешания: пигмент : вяжущее (смола) | 1 : 2 |
| вязкость продукта (DIN 4 / 20°C) | 160 секунд |
| отвердитель | 992. |
| пропорция мешания: (по объёму) | 33 % |
| разбавитель | 075.0020 или 085. |
| пропорция мешания: (по объёму) | 20 % |
| вязкость к аппликации (DIN 4 / 20°C) | 17 секунд |
| пригодность к аппликации (при темп. 20°C) | 2 часа |
| давление душа | 3,0 - 3,5 атмосфера |
| Ø сопло пистолета | 1,3 - 1,5 мм |
| количество покрытий | 3 слабое |
| испарение между слоями (при темп. 20°C) | 10 минут |
| общая толщина сухого покрытия | 50 µm |
| испарение | - |
| время сушки (при темп. 20°C) | |
| пылесушитель | 10 минут |
| сухое при прикосновении | 25 минут |
| полностью сухое | 16 - 24 часов |
| время сушки (при темп. 60°C) | 60 минут |
| теоретическая производительность | 10 - 12 м ² / кг |
| блеск | 10 |
| жѐсткость | |

ВНИМАНИЕ: - разный уровень блеска можно получить путем смешивания крепителя 607.0816 с крепителем 607.0814 или 607.0815 (см. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ НОМЕР 21)